

国のカケンテストとパンフレットは、下記の通りです。

※カケンテストとは ISO/IEC17025 に適合した試験所や ISO9001 認証取得事業所を持つ国際的なテスト機関により行われる試験です。

本報告書の全文又は一部の無断転載転用を固くお断りします。

KAKEN

No. SB-12-010482 (1)

試験報告書

依頼者 中国投資開発株式会社 廠
品名 保冷剤 ①CIDCO®COLL No.1, ②CIDCO®COLL No.2, ③CIDCO®COLL No.3 3点
試験項目 熱特性

平成 24年 8月 20日付で当所に提出された試料の試験結果は下記のとおりです。

〒721-0932 広島県福山市理研5丁目27-7
一般財団法人 カケンテストセンター
西郡岡原町
Tel 082-981-2529 Fax 082-981-2529
E-mail kakentest@kaken-test.com
（自） 財団法人 日本化学繊維検査協会

平成 24年 8月 28日

記

1. 試験項目・結果

| 経過時間(分) | 温度(℃) | | |
|---------|-------|------|------|
| | ① | ② | ③ |
| 0 | -2.0 | -0.9 | -1.4 |
| 5 | -5.7 | 0.5 | 0.1 |
| 10 | 1.1 | 2.3 | 2.1 |
| 15 | 2.9 | 4.1 | 4.0 |
| 20 | 4.6 | 5.8 | 5.7 |
| 25 | 5.9 | 7.0 | 6.9 |
| 30 | 6.9 | 8.0 | 7.5 |
| 35 | 7.6 | 8.5 | 8.0 |
| 40 | 8.0 | 8.8 | 8.2 |
| 45 | 8.5 | 9.2 | 8.5 |
| 50 | 8.5 | 9.4 | 8.6 |
| 100 | 8.5 | 9.5 | 8.5 |
| 150 | 8.5 | 9.5 | 8.5 |
| 200 | 8.3 | 9.1 | 8.2 |
| 240 | 8.3 | 9.1 | 8.2 |

本報告書に記載の試験結果は試験項目に対するものであり、項目（ロット）全体の品質を判断するものではありません。品質保証の目的が異なる場合には、当センターは一般責任を負いませんので、念のためおしよめます。

龍 登 作 成

お申し込み・お問合せは、下記窓口迄。

<お問い合わせ>

セリングビジョン株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-9-1 ブロドリー西新橋ビル 8F

TEL : 03-5251-3101 FAX : 03-5251-6020

担当 : 小林 mail : info@sg-vn.com

高機能保冷剤 CIDCO® COOL

保冷ベスト

炎天下の作業を快適にする

背中・脇下を冷やして快適作業。

高機能保冷剤
CIDCO® COOL
3個入り

面ファスナーでフィット。
様々な体型に対応するフリーサイズ。

上着着用でクールダウン効果大!!

長時間保冷

連続で約4時間使用出来ます。

軽量設計

総重量 980g 以下。
※保冷剤3個使用時。

冷凍使用

凍らせるだけ。何度も使えます。

高機能保冷剤 CIDCO® COOLは、繰り返し使用できます。

使用上の注意

- 使用時は下着を着用し、さらに上着を着て使用して下さい。上着を着ていなければクールダウン効果が損なわれます。
- 保冷剤は食べられません。万一、食べた場合はすぐに吐き出し、口の中を洗い、医師にご相談下さい。
- 中身が漏れて目に入った場合は流水でよく洗い、医師にご相談下さい。
- 冷たすぎると感じる場合はベストの表裏を反転させて保冷剤が身体に直接触れないようにするか、タオル等で保冷剤を包んで使用して下さい。■保冷剤の表面のフィルムが破れた場合、ただちに使用を中止してください。■気分が悪くなったり、体に異常を感じた場合、使用を中止してください。■循環器系疾患(高血圧、低血圧、狭心症など)の方は医師にご相談の上ご使用下さい。■保冷剤は医療用ではありませんので発熱時の解熱には使用しないで下さい。■就寝時に使用しないで下さい。■本製品は保冷剤ですので電子レンジなどで絶対に加熱しないで下さい。■本製品に付属している取扱説明書(使用上の注意)をよく読んでからご使用下さい。■使用期間中は必ず本製品に付属している取扱説明書(使用上の注意)を保管しておいて下さい。

製造・輸入元 **CID PRODUCTS, (中国投資開発株式会社)**
〒812-0861 福岡県福岡市博多区浦田1丁目10番6号
電話: 092-503-8770 FAX: 092-503-8772